

KEKKILÄ STENMJÖL LJUSGRÅ GRANIT

Användning

Som yta på gångar, som monteringssand vid stenläggningar eller som fogsand. Stenmjöl lämpar sig även för olika jordblandningar.

Egenskaper

Stenmjöl är krossad granit med kornstorlek 0–8 mm. Tack vare det finkorniga materialet kan det packas till en jämn och hållbar yta.

Åtgång

Som yta på gångar och som utjämningslager	3 cm – 45 kg/m ² 5 cm – 75 kg/m ² 10 cm – 150 kg/m ²
Som fogar i stenläggning, marksten och plattor	1–3 kg/m ²
Kullersten och gatusten	6–10 kg/m ²
Jordförbättring	5–10 kg/100 m ²
Som råvara för egen jord	Blandning med högst 50 % Stenmjöl, resten kompost och torv
Anläggande av gräsmatt	1 säck Stenmjöl + 1 säck Trädgårdsmylla
Fyllnad omkring rör, mm.	100 % Stenmjöl



Förpackningsstorlek: 20 kg

Varudeklaration

Material: Stenkross 0–8 mm

Bergart: Granit

Lösvikt cirka: 1,5 kg/l

Vikt: Cirka 20 kg

Produkten innehåller inte kvartsdamm.

Bruksanvisning

Stenmjöl som ytlager på gångar

Bred ut 3–5 cm stenmjöl på det bärande lagret med grövre stenkross. Packa stenmjölet fuktigt med hjälp av en vibrationsplatta för att ytan ska bli jämn och hållbar.

Stenmjöl som utjämningslager och monteringssand

Bred ut 3–5 cm stenmjöl på det bärande lagret med grövre stenkross. Packa stenmjölet fuktigt med hjälp av en vibrationsplatta. Finputs med ett 2–3 cm lager med Dekorationssten eller annat grövre grus.

Marksten och plattor

Fastställ stenmjöslagrets rätta höjd och lutning med hjälp av styrlister. Jämna med en rätskiva. Börja stenläggningen från den lägsta punkten. Lämna cirka 3–5 mm eller 10–20 mm öppna fogar mellan stenarna. Dessa fylls senare med stenmjöl. Kullersten, trästycken och natursten med ojämn undre yta placeras i ett 10 cm djupt lager stenmjöl som inte har packats. 2/3 av kullerstenen sänks ner i stenmjölet.

Stenmjöl som fogsand

Stenläggningen fogas för att bli hållbar: Täck den färdiga stenläggningen med ett tunt lager stenmjöl och borsta ner det i fogarna.

Som jordförbättring och i mullblandningar

Stenmjöl innehåller mineraler och gör jorden mindre sur. Gör din egen mylla genom att blanda stenmjöl, kompost och Naturtorv, till exempel förhållandet 1:1:1, dock högst 50 % stenmjöl.

Att lappa hål i gräsmattan

Blanda en säck stenmjöl i en säck Trädgårdsmylla och kratta blandningen i gropar i gräsmattan.

Fyllnad mm.

Fyll schakt runt rör och kablar och jämna ut gropar och sänkor på gården med stenmjöl.

KIVEYSTEIN



SAUMOIHIN

KÄYTÄVIEN



PINNAKSI

RAEKOKO



0-8 MM

20 kg säck

Produktnummer: 29465



6 433000 294652